



INFORMATIONS PRATIQUES :

- Conditionnement :

Vendu en sac de 25 Kg

- Marquage CE
- Norme : EN 998.2
- Type : G
- Conservation & Garantie :

- 1 an à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité et dans l'emballage d'origine, non ouvert.

- Responsabilité civile fabricant

- Précautions climatiques :

- Utiliser entre 5 °C et 30 °C

- Données complémentaires

- Rétention d'eau > 90%

- Temps de début de prise : > 3 heures

- Produit irritant ; prévoir les protections d'usage

Mortier spécialement conçu pour la maçonnerie de blocs de chanvre «multichanvre».

Mortier «à façon» prêt à gâcher, constitué de chaux hydraulique, alliant la facilité et la sécurité de l'usage aux qualités de flexibilité et de durabilité des mortiers traditionnels à la chaux.

PREPARATION DU MORTIER COLLE

- Gâcher un sac de M.B.M. avec 3,5 à 4 litres d'eau par sac.
- Le mortier pourra être fabriqué soit à la bétonnière soit à l'aide d'un malaxeur portatif (vitesse lente).
- Temps de malaxage de 3 à 5 minutes.

CONSOMMATION ET RENDEMENT

	Quantité / m ² de briques en pose traditionnelle	Quantité / m ² de briques en pose avec truelle crantée
Brique de 10 cm	7 kg / m ²	3,5 kg / m ²
Brique de 15 cm	10,5 kg / m ²	5,5 kg / m ²
Brique de 20 cm	14 kg / m ²	7 kg / m ²
Brique de 30 cm	21 kg / m ²	11 kg / m ²