



PIN AUTOCLAVE MARRON CL4



• **APPELLATION** : Pin Sylvestre

• **FAMILLE** : Pinacées

• **ORIGINE** : Europe, pays scandinave

• **DESCRIPTION DU BOIS** :

- Densité environ 540 Kg/m³
- Couleur : Brun rosé, devient Marron avec le traitement
- Aspect : Grain moyen, fil droit, absence de contrefil

• **DURABILITE NATURELLE ET IMPREGNABILITE DU BOIS** :

- Résistance aux champignons. Classe 3 / 4 – moyennement à faible durable
 - Résistance aux insectes de bois sec : Classe D durable ,aubier distinct(risque limité à l'aubier)
 - Résistance aux termites. Classe S - Sensible
 - Imprégnabilité. Classe 3 / 4 -peu ou non imprégnable
 - Classe d'emploi : Classe d'emploi 4 par traitement autoclave
- Notes : le duramen du pin sylvestre est associé à une classe de durabilité 3 / 4 (moyennement à faiblement durable), vis-à-vis des champignons lignivores et à une classe d'imprégnabilité 3 ou 4 (peu ou non imprégnable) .

• **DISPONIBILITE** : Section 27X145

- Profil : Lisse 2 faces , striés 1 face , bombée 1 face
- Longueurs selon Arrivage de 3.00M à 5,10M

Qualité US : bois avec des nœuds plus petits et ne dépassant pas 3cm de diamètre.