

FICHE TECHNIQUE

Argil déco®

DESTINATION :

Argil déco est un enduit mural décoratif à base d'argile pour l'intérieur et adapté à toutes les pièces de la maison.

PERFORMANCES :

- ✓ Monocouche
- ✓ Facile à appliquer
- ✓ Création d'ambiance naturelle et chaleureuse
- ✓ Réversible et réutilisable

COMPOSITION :

Sables
Kaolin naturel
Charges
Adjuvants (inférieurs à 0.6% dont gomme xanthane)

TEINTES :






Teintes suivant nos nuanciers et possibilité de mise à la teinte sur demande !

Découvrez nos nuanciers :

- Argil déco (20 teintes pré-teintées)
- Création couleur (environ 45 teintes)

APPLICATION :

| Matériel nécessaire | - Un plateau inox à angles arrondis - Une spatule - Un malaxeur - Une éponge | | | |
|----------------------------|--|---|--|------------------------------------|
| Supports | Il est recommandé de faire des essais avant toute réalisation de grande surface. Appliquer dans des conditions normales d'hygrométrie (env. 50%) et de température (entre 10-30°C). Les supports doivent être sains, secs, propres et hors poussières. Se référer au DTU59.1. | | | |
| | Type de supports | Préparation du support | Primaire | Finition |
| | Supports standards <i>(plaque de plâtre, plâtre, enduit de ciment, béton, anciennes peintures, etc)</i> | Ponçage et dépolissage | Sous-couche acrylique granitée Ref : 9005 (2 passes) | Argil déco (1 passe) |
| | Supports respirants <i>(enduit à la chaux, enduit à la terre, etc)</i> | Humidifier les supports et attendre que l'eau ne brille plus en surface | Aucun | |
| | Supports bruts <i>(Parpaing, brique, bloc chaux/chanvre, pisé...)</i> | Humidifier les supports et attendre que l'eau ne brille plus en surface | Terre du royans (blanche ou rouge) Ref : 9011 ou 9012 (1 passe) | |
| | Fermacell jointé ou supports présentant des différences de porosité | Ponçage et dépolissage | Sous-couche universelle acrylique Ref : 9857 (1 passe) + Sous-couche acrylique granitée Ref : 9005 (1 passe) | |
| Fermacell collé | Ponçage et dépolissage | Enduit fin à la chaux n°1 Ref : 9003 (1 passe) | | |
| | | | Murafix Ref : 9008 OU Mat'Protect Ref : 8050 OU Aucune | |

| | |
|---|---|
| | 3.5 L d'eau pour 12.5 KG d'Argil déco |
| Préparation du mélange | <p>Mélanger environ 5 minutes à l'aide d'un malaxeur jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Laisser reposer 30 minutes au moins avant application. Ajuster l'eau à votre convenance.</p> <p> <u>Astuces pour la création couleur :</u> Pour créer de nouvelles teintes, ne pas dépasser 60g pour 1kg d'Argil déco Terre grège. Mélanger à sec le pigment et l'Argil déco avant d'ajouter l'eau.</p> <p><i>Attention, la teinte de l'enduit peut légèrement différer en fonction de l'état du support, des conditions de mélange, d'application, de séchage et de la finition.</i></p> |
| Application | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Appliquer au platoir inox et à la spatule en couche fine d'environ 1.3mm d'épaisseur ✓ Le séchage s'effectue en 48 heures environ avec une bonne ventilation et à 20°C (temps variable selon les conditions climatiques et le taux d'humidité) <p> <u>Astuces pour une application à forte épaisseur :</u> Sur un support type canisse fixée au mur, il est possible d'appliquer l'Argil déco en forte épaisseur, de 5 à 15mm. Il est recommandé d'ajouter de la fibre (réf : 6023) ou de la paille (réf : 9009), afin de faciliter la tenue et la finition.</p> |
| Finitions | <ul style="list-style-type: none"> - Lisse : Repasser le platoir au bout de 2 heures environ pour resserrer les grains. Il est possible de s'aider d'une éponge humide si le séchage est trop avancé. <u>Repère visuel</u> : poser votre pouce sur l'enduit en exerçant une légère pression. Lorsque l'enduit ne se déforme plus, lisser l'enduit. - Granitée : En cours de séchage, quand l'enduit ne se déforme plus sous l'éponge (au bout d'1 heure environ), talocher l'enduit à l'éponge en mouvements circulaires pour faire ressortir les grains. - Structurée : Directement après l'application, passer une éponge, un platoir ou une brosse sèche de façon aléatoire pour donner de légers mouvements. <p> <u>Conseils pour une application réussie :</u> Quel que soit la finition, en fin de séchage, passer une éponge sèche ou une brosse souple sur l'enduit pour faire tomber les grains superficiels mal fixés.</p> <p> <u>Astuces pour des effets décoratifs :</u> Mica : Pour ajouter une touche de grains brillants, mélanger 750g* de mica (réf : 9010) pour 25kg d'Argil déco sec. Nacre : Pour ajouter une touche de reflets nacrés, mélanger 1.5kg* de nacre (réf : 9011) pour 25kg d'Argil déco sec. Paille : Pour une touche de paille, mélanger 500g* de paille (réf : 9009) pour 25kg d'Argil déco sec. Paillettes : Pour créer un effet pailleté, mélanger 100g* de paillettes (réf : 9098 et 9099) pour 25kg d'Argil déco sec. <i>Pour le mica, les nacres et les paillettes</i> : Lorsque l'enduit est bien sec, passer une éponge humide en mouvements circulaires, comme pour lessiver le mur. L'argile de la surface est ainsi retirée pour faire ressortir les effets. Laver et essorer régulièrement l'éponge.</p> <p>* quantités indicatives</p> <p>L'ajout de charges décoratives peut légèrement impacter le rendement.</p> |
| Rendement | 12.5 kg d'Argil déco pour 6 m ² |
|  | <p>Argil déco est un produit réversible et réutilisable à l'infini.</p> <p>Réversible : Une fois l'Argil déco sec sur le support, il peut être mouillé puis raclé avec une spatule afin de le retirer.</p> <p>Réutilisable : Une fois le produit retiré, il peut être récupéré puis, en ajoutant de l'eau et en le malaxant, le produit est prêt à être réappliqué.</p> |

DILUTION ET NETTOYAGE :

A l'eau.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Travailler dans un endroit aéré et porter un masque anti-poussière.

Argil déco ne s'applique pas sur un mur subissant des remontées d'humidité.

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

ENTRETIEN :

Entretenu correctement, cet enduit ne s'altère pas. Toute détérioration peut facilement se réparer par une nouvelle application locale d'enduit.

CONSERVATION :

Stocker dans son emballage d'origine, fermé, au sec et au frais.

Une fois mis en eau, le produit peut se conserver en le laissant sécher à l'air libre en couche assez fine. Ne pas couvrir ou fermer hermétiquement le produit humide, pour éviter la moisissure. Il peut être réemployé, même sec, en réajustant l'eau et en le remalaxant.

AVIS IMPORTANT : Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires. Il est fortement recommandé d'utiliser un même numéro de lot pour un même chantier.