



FICHE TECHNIQUE

MURAFIX

Référence : H9008

DESIGNATION :

Murafix est une protection écologique agissant comme durcisseur de surface. Murafix est destiné à protéger les enduits décoratifs.

PERFORMANCE :

Murafix permet de durcir la surface des enduits et de fixer les grains notamment pour des enduits sollicités.

Les enduits deviennent plus résistants aux éraflures et plus durables.

La protection empêche le phénomène de farinage et de fissuration tout en laissant respirer le support.

SUPPORTS :

Enduits minéraux (à l'argile, à la chaux, etc) et tous autres subjectiles de nature minérale.

On préconise Murafix pour la protection de nos gammes suivantes :

- Couleur Chaux ;
- Argil Paint ;
- Badistuc en badigeon ;
- Argil Déco et Argil Déco Fin.

COMPOSITION :

Silicate de potassium, eau.

APPLICATION :

Il est recommandé de faire des essais avant toute réalisation de grande surface.

Appliquer dans des conditions normales d'hygrométrie (env. 50%) et de température (entre 5-25°C).

- ✓ Appliquer **Murafix** au pinceau, à la brosse ou au pulvérisateur sur des surfaces bien sèches en une seule passe.

Précaution à prendre :

Veiller à bien protéger les surfaces environnantes de toutes projections de Murafix, notamment les vitres, le carrelage ou tout autre matériau à proximité. Murafix est alcalin et peut endommager ces surfaces.

Les éclaboussures et les déversements doivent être immédiatement enlevés avec de l'eau. Les outils doivent être nettoyés avec de l'eau immédiatement après utilisation.

ASPECT DE FINITION :

Murafix est incolore mais rehausse le ton de l'enduit protégé.

RENDEMENT :

Environ 10 m² par litre de **Murafix**.

La consommation peut varier suivant la technique d'application et suivant le support.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

Couleur liquide	Incolore
Odeur	Sans
Temps de séchage (au toucher)	1h
Viscosité	15 ± 4 cP
Extrait sec en masse	9 - 12 %
Densité	1.09 ± 0.05
pH	11.3 ± 0.5

DILUTION ET NETTOYAGE :

A l'eau.

De la soude caustique peut être ajoutée à l'eau pour améliorer le nettoyage des outils et des surfaces environnantes.

CONSERVATION :

Stocker 1 an entre 5 et 35 °C dans l'emballage d'origine. Protéger du gel.

AVIS IMPORTANT : Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.

DEFI-HOULLERES DE CRUEJOULS S.A.S

215 ZI La Gloriette – 38160 CHATTE – France

Siège social : Tél. 04 76 64 85 64 – Fax : 05 65 48 85 56 – Email : defi.h2c@colorfrance.fr