



HOUILLÈRES DE CRUÉJOULS

Date d'établissement : 27/02/2017

Date de mise à jour : 26/02/2018

Version : 02

## FICHE TECHNIQUE

# NIVEL'MUR

### **DOMAINES D'UTILISATION :**

Sous couche enduit intérieur.

### **CARACTÉRISTIQUES :**

Enduit de préparation de support, prêt à l'emploi, sous couche multi supports, masque les défauts et rattrape les joints du carrelage.

### **COMPOSITION :**

Résine acrylique, farine de marbre, titane, eau, adjuvants 1.3%.

### **MATÉRIEL :**

Platoir et couteau à enduire inox.

### **PRÉPARATION DES SUPPORTS :**

Idéalement, le support doit être sain, sec et propre. Protéger soigneusement les surfaces environnantes (sols, menuiseries...).

Multi supports : faïences, toile de verre, crépis, peintures...

### **APPLICATION :**

Il est recommandé de faire des essais avant toute réalisation de grande surface.

Remuer avant et pendant l'utilisation.

Température de la pièce : 10°C à 30°C.

Appliquer au platoir en déposant une couche suffisamment épaisse pour obtenir une surface régulière.

Si les spectres des joints de carrelage sont toujours visibles, appliquer un 2<sup>ème</sup> couche 12heures après la 1<sup>ère</sup>.

Le séchage s'effectue en 24 heures environ avec une bonne ventilation et à 20° C.

\* temps variable selon les conditions climatiques, le taux d'humidité et l'épaisseur appliquée.

### **ASPECTS DE FINITION :**

Recouvrable par une peinture, un enduit de décoration (type béton ciré) ou tout autre revêtement résistant en pièces humides.

### **RENDEMENT :**

Environ 5 kg pour 10m<sup>2</sup> sur supports réguliers (peinture).

Environ 5kg pour 5m<sup>2</sup> sur faïences.

La consommation peut être très différente suivant la rugosité du support.

### **DILUTION ET NETTOYAGE :**

A l'eau.

### **PRÉCAUTIONS D'EMPLOI:**

Travailler dans un endroit aéré et porter un masque, des gants et des lunettes de protection.

### **CONSERVATION :**

Stocker au sec dans son emballage d'origine fermé, au frais, à l'abri du gel.

AVIS IMPORTANT Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.