



Date d'établissement : 01/03/2017

Date de mise à jour : 17/07/2019

Version : 03

FICHE TECHNIQUE

TERRALEX

DOMAINES D'UTILISATION :

Primaire d'accroche sol pour béton déco / Terrazzo.

CARACTÉRISTIQUES :

Dispersion aqueuse de résine synthétique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- **Extrait sec :** 30 ± 1 %
- **pH :** 7.5 ± 0.5
- **Masse volumique :** 1.02 g/cm³
- **Température minimale de formation de film :** < 0°C
- **Diamètre des particules :** 0.16 µm
- **Soluble dans l'eau**

PRÉPARATION DES SUPPORTS :

Ils seront sains, en bon état et exempts de laitances artificielles et parties non adhérentes.

PRÉPARATION :

Bien agiter avant emploi.

APPLICATION :

Sur chape (béton) : Appliquer au rouleau une couche de **Terralex**.

Sur chape anhydrite : appliquer au rouleau deux couches de **Terralex**.

Dès l'instant où **le Terralex** est sec au touché, appliquer sur le béton.

RENDEMENT :

10 m²/L suivant porosité du support.

DILUTION ET NETTOYAGE :

A l'eau.

CONSERVATION :

Stocker dans son emballage d'origine, fermé, au sec et à l'abri du gel et des températures excédant 30°C. Dans ces conditions, le produit peut être conservé 6 mois sans altération notable de ses propriétés, mais ne saurait être garanti au-delà.

Un stockage prolongé peut entraîner une séparation de phase qui n'altère pas la qualité du produit. Agiter avant emploi.

AVIS IMPORTANT Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.

DEFI-HOUILLERES DE CRUEJOULS S.A.S

215 ZI La Gloriette - 38160 CHATTE - France

Siège Social : Tél. 04 76 64 85 64 - Fax : 05 65 48 85 56 - E.mail : defi.h2c@colorfrance.fr