

Peintures intérieures

VELATUR

Peinture de finition veloutée à base de composants naturels, renouvelables et biosourcés.

- Très bonne opacité
- Sans odeur
- Contient moins d'1g/L de COV

- Résine à très haute teneur en carbone biosourcé (98% selon NF EN 16640)
- Composé de matières premières naturelles et biosourcées

À base de composés issus de la biomasse en phase aqueuse.

Les peintures biosourcées sont fabriquées à partir de matières premières renouvelables, telles que des huiles végétales. Une ressource renouvelable est une ressource naturelle dont le stock peut se reconstituer sur une période courte à l'échelle humaine de temps, en se renouvelant au moins aussi vite qu'elle est consommée. Cela signifie aussi que la production de ces peintures dépend moins de ressources non renouvelables tel que le pétrole, ce qui réduit la pression sur les ressources de notre planète.

Nos emballages affichent fièrement le % de carbone biosourcé présent dans le pot. Cette mesure est réalisée par un laboratoire indépendant selon la norme NF EN 16640.

Notre produit contient : eau, titane, charges minérales, résine alkyde contenant 98% de carbone biosourcé, additifs et conservateurs.

En intérieur, en neuf ou en rénovation. Pour murs des pièces sèches. Sur béton et dérivés (pH<9), plaques de plâtre à épiderme cartonné, enduits pelliculaires et anciens fonds peints.



1L
12-14m²

3L
36-42m²

10L
120-140m²

Surface approximative donnée pour 2 couches

LIANT : Alkyde biosourcée en phase aqueuse
ASPECT DU FILM : Velouté, semi-tendu
BRILLANTS SPECULAIRES (2) : <3,5% sous l'angle de 60° et <21% sous l'angle de 85°
EXTRAIT SEC (± 2%) (3) : 58% pondéral - 40% volumique
RESISTANCE AUX FROTTEMENTS HUMIDES (6) : Classe 1 en blanc - Classe 1 en teinte

TEINTES : Blanc - Base D+ - Base T
DENSITE (± 0,03) (3) : 1,40
RENDEMENT (4) : 12 à 14 m²/L par couche
SEC AU TOUCHER (5) : 2h
REDOUBLABLE (5) : 12h

Conditions d'application : (conformes au NF DTU 59.1).

Intérieur : Température comprise entre 8° et 35°C et hygrométrie < 70% d'Humidité Relative.

Taux d'humidité limite des maçonneries <5%.

Ne pas appliquer sur supports condensants.

Matériel d'application : Brosse mixte synthétique&soie | Polyester tissé 13mm ou polyamide texturé 14mm | Airless : buse basse pression 515 à 120-140 bars ou buse standard 517 à 190-210 bars

Nettoyage du matériel : À l'eau savonneuse

Dilution : Prêt à l'emploi (possibilité d'ajouter jusqu'à 5% d'eau).



FABRIQUÉ EN
France



PRODIROX
NETTOYER | PROTÉGÉR | DÉCORER

Peintures intérieures

AFNOR NF T 36-005 Famille I Classe 4a

VELATUR



Après reconnaissance préalable, les supports devront être préparés suivant leur état et nature (nettoyage, enduisage, ponçage/dépolissage, dépoussiérage,...) en conformité avec les normes et règles de l'art les concernant (NF DTU 59.1) et de façon à les rendre propres, sains, secs et cohésifs avant tout travaux de peinture.

En intérieur uniquement, sur supports tels que :

- Plaques de plâtre à épidermes cartonnés et enduit pelliculaire : révision des bandes à joints, ponçage, dépoussiérage soigné puis application d'**1 couche de ROX'INTER ACRYL IMPRESS ou d'1 couche de VELATUR** dilué jusqu'à 5% d'eau suivie de **2 couches de VELATUR**.
- Béton et enduit hydraulique de pH<9 : dépoussiérage, décontamination/dégraissage, lavage/rinçage, séchage puis application d'**1 couche de ROX'INTER ACRYL IMPRESS** suivi de **2 couches de VELATUR**.
- Anciens fonds peints adhérents : dépolissage des anciennes peintures brillantes, décrassage avec liquide nettoyant alcalin polyvalent, rinçage, séchage puis application de **2 couches de VELATUR**. Selon la teinte initiale, une 3e couche peut être nécessaire.

Pour une application sur d'autres supports intérieurs, consulter les fiches techniques des primaires à fonction de la gamme Prodirox (**TRIAL, ADEROX AQUA ISOL** ou **ADEROX FIX**) ou contacter le service technico-commercial.

Classe de transport : Non soumis aux prescriptions de l'ADR (réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par route).

Stockage : Stockage avant ouverture : 12 mois en bidon d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes températures >35°C.

Stockage après ouverture : Bien refermer le bidon après ouverture. La peinture peut être conservée 6 mois à l'abri du gel et des fortes chaleurs. Une conservation optimale dépend des conditions de stockage et de la quantité de peinture restant dans l'emballage.

Mesure de prévention : Pour plus d'informations, se reporter à la fiche de données de sécurité disponible chez le distributeur ou sur le site www.prodirox.com.

Classement Européen : catégorie A / sous-catégorie a (selon directive 2004/42/CE)

Valeur limite de C.O.V. pour sous-catégorie a : 30g/L (2010)

C.O.V. max de ce produit : 1g/L

(1) testé selon NF EN 16640
(2) les brillants spéculaires sont donnés après 14 jours de séchage. L'application mécanisée peut entraîner une modification de ces derniers.
(3) valeur donnée sur le blanc.
(4) variable selon dilution, porosité et relief du support.
(5) peut varier selon la dilution, la température, l'hygrométrie ambiante et par une incorporation d'une grande quantité de colorants (temps de séchage donné à 23° et 50% d'HR).
(6) (NF EN ISO 11998)

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Nos produits et emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri. Pour en savoir plus : www.quefairedesdechets.fr. La présente fiche technique a p d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignements peuvent supplanter à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

PRODIROX
NETTOYER | PROTÉGÉR | DÉCORER



PRODIROX-FRANCE SAS Au capital de 160 000€. - R.C.S. : 399 787 274 - N°TVA : FR96 399 787 274
Siège : 1 Rue des Vieilles Vignes - ZAC DE SERRES 31410 Capens - Tél : 05 61 87 37 48
www.prodirox.com